

INSTRUKCJA STOSOWANIA

TARABONA

SUCHE MIESZANKI TYNKÓW MINERALNYCH

Zastosowanie

TARABONA jest suchą mieszanką mączki dolomitowej, cementu portlandzkiego, wapna oraz wysokiej jakości pigmentów. Jest przeznaczona do nanoszenia pistoletem lub ręcznie jako dekoracyjne wykończenie warstw dociepleniowych, tynków zewnętrznych oraz wewnętrznych. Produkowana jest w różnych kolorach zgodnie z kartą kolorów.

Zalety

TARABONA nadaje powierzchni dekoracyjną strukturę w wybranym kolorze. Uzyskana struktura zależy od techniki nanoszenia i inwencji wykonawcy. Dekoracyjna struktura maskuje drobne niedoskonałości tynkowanych ścian.

Przygotowanie podłoża

Nakładanie TARABONY powinno być wykonywane na podłożu dobrze wyschniętym (minimum 3 ÷ 4 tygodnie od nałożenia) w temp. od +5 °C nie wyższej niż +25 °C na ścianach nienasłonecznionych. Przed procesem nakrapiania podłoża należy zagruntować gruntem akrylowym PENETROGRUNT pod kolor tynku produkcji FP-H HANSEL. Podłoża należy zwilżyć w przypadku wykonywania prac przy suchym powietrzu. Suche podłoża powoduje zbyt szybkie wysychanie tynku - woda jest pochłaniana przez podłoża w efekcie czego okres wiązania jest zbyt krótki - może się to objawiać podatnością tynku na ścieranie. W takiej sytuacji ściany po każdorazowym nakropieniu należy kilkakrotnie zwilżyć mgiełką wodną (nie polewać!).

Sposób użycia

TARABONĘ należy dokładnie wymieszać w betoniarce aż do uzyskania jednolitej konsystencji oraz barwy. Wyrób rozrobiony z wodą musi być zużyty w czasie 2 ÷ 3 godzin. Masę tynku należy zawsze rozrabiać z taką samą ilością wody od 8 do 12 l na worek 30 kg (zmiana konsystencji spowoduje zmianę koloru). W trakcie pracy należy przemieszać co jakiś czas zaprawę w celu zapobiegnięcia osadzania się kruszywa na dnie. Związany już materiał nie może być ponownie uzdatniany i stosowany do użycia.

Zalecenia wykonawcze

TARABONĘ należy nakładać równomiernie na całej powierzchni, gdyż nierównomierne nałożenie może powodować powstanie różnych odcieni koloru na ścianie. Optymalnie nakładać 3-krotnie natryskując kolejną warstwę po przeschnięciu poprzedniej. Łączne zużycie materiału powinno wynosić 3 kg/m². Zbyt cienkie nałożenie materiału może być przyczyną nieosiągnięcia właściwych parametrów mechanicznych. Wykonywanie robót w dużej wilgotności powietrza jak i w za niskiej temperaturze może spowodować tzw. wykwyty (biało - szary nalot) lub przebarwienia. To samo zjawisko może wystąpić przy opadach deszczu na świeżo wykonaną elewację jak również przy niewystarczającej izolacji pionowej i poziomej lub ich całkowitym braku, nieodpowiednim systemie drenażowym, niesprawnych rynnach dachowych i odpływach wokół budynku. W przypadku zawilgoconych murów, gdzie parowanie wody przebiega najintensywniej mogą wykrystalizować się sole zawarte w ścianie i osadzać na zewnętrznej warstwie tynku w postaci wykwitów solnych (można je usunąć szczotką).

Po nałożeniu należy zdjąć pomosty robocze, rusztowania aby podczas deszczu uniemożliwić wypłukanie składników poprzez odbijanie się kropel wody od pomostu.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

TARABONA

SUCHE MIESZANKI TYNKÓW MINERALNYCH

UWAGA!

- Zastosowanie gruntu innego producenta może być przyczyną wad, które nie są podstawą do reklamacji.
- Ściany nakropione kolorowym TARABONĄ narażone na wilgoć, zacieki lub częste zacinanie deszczu mogą ulec odbarwieniu i nie podlegają reklamacji. Ściany te powinny być odpowiednio zabezpieczone.
- Naniesiony tynk należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem oraz silnym namoczeniem w fazie wiązania.
- Do gotowego wyrobu nie wolno dokładać żadnych innych składników, gdyż firma nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wady powstałe z tego powodu.

**ZA KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ
PRODUCENTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI WYKONAWCA!!!**

Warunki przechowywania i transportu

TARABONĘ należy przechowywać w suchych pomieszczeniach w szczelnie zamkniętych workach (najlepiej na paletach), chronić przed wilgocią. Wyrób pakowany jest w worki foliowe po 30 kg.

Wydajność

Wydajność 3 kg/m²

Środki ostrożności

S2 - chronić przed dziećmi,
S22 - nie wdychać pyłu,
S25 - unikać zanieczyszczenia oczu,
S36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy,
S46 - w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Dopuszczalny okres magazynowania

3 miesiące od daty produkcji w odpowiednich warunkach.

**Wyrób zgodny z PN – EN 998-1; 2012 "Wymagania dotyczące zapraw do murów.
Część 1 Zaprawy tynkarskie"**

PRODUCENT

PPH – HANSEL, 43-417 Kaczyce, ul. Marii Konopnickiej 20
tel./fax 32 469 38 18, tel. kom. 501 128 3981