

INSTRUKCJA STOSOWANIA

TYNK MINERALNY EXTRA

MODYFIKOWANE SUCHE MIESZANKI TYNKÓW MINERALNYCH

Zastosowanie

TYNK MIENRALNY EXTRA jest mieszanką mączki dolomitowej, cementu portlandzkiego, wysokiej jakości pigmentów oraz modyfikatorów. Jest przeznaczony do nanoszenia pistoletem lub ręcznie jako dekoracyjne wykończenie warstw dociepleniowych, tynków zewnętrznych oraz wewnętrznych. Produkowany jest w różnych kolorach zgodnie z kartą kolorów.

Zalety

Nowa ulepszona formuła zawierająca specjalnie dobrane modyfikatory, które poprawiły właściwości zaprawy a w szczególności:

1. zmniejszenie o 25 % nasiąkliwości wodą
2. poprawa przyczepności zaprawy do podłoża
3. poprawa elastyczności zaprawy i odporności na powstawanie mikropęknięć
4. zwiększenie odporności na wykwity wapnia
5. zwiększenie intensywności kolorów
6. zwiększenie trwałość kolorów

Przygotowanie podłoża

Nakładanie TYNKU MINERALNEGO EXTRA powinno być wykonywane na podłożu dobrze wyschnięte (minimum 3 ÷ 4 tygodnie od nałożenia) w temp. od +5 °C nie wyższej niż +25 °C na ścianach nienasłonecznionych. Przed procesem nakrapiania podłożu należy zagruntować gruntem akrylowym PENETROGRUNT pod kolor tynku produkcji FP-H HANSEL. Podłożu należy zwilżyć w przypadku wykonywania prac przy suchym powietrzu. Suche podłożu powoduje zbyt szybkie wysychanie tynku - woda jest pochłaniana przez podłożu, w efekcie czego okres wiązania jest zbyt krótki - może się to objawiać podatnością tynku na ścieranie. W takiej sytuacji ściany po każdorazowym nakropieniu należy kilkakrotnie zwilżyć mgiełką wodną (nie polewać!).

Sposób użycia

TYNK MINERALNY EXTRA należy dokładnie wymieszać w betoniarce aż do uzyskania jednolitej konsystencji oraz barwy. Wyrób rozrobiony z wodą musi być zużyty w czasie 2 ÷ 3 godzin. Masę tynku należy zawsze rozrabiać z taką samą ilością wody od 8 do 12 l na worek 30 kg (zmiana konsystencji spowoduje zmianę koloru). W trakcie pracy należy przemieszać co jakiś czas zaprawę w celu zapobiegnięcia osadzania się kruszywa na dnie. Związany już materiał nie może być ponownie uzdatniany i stosowany do użycia.

Zalecenia wykonawcze

TYNK MINERALNY EXTRA powinien być nakładany równomiernie na całej powierzchni, gdyż nierównomierne nałożenie może powodować powstanie różnych odcieni koloru na ścianie. Optymalnie nakładać 3-krotnie natryskując kolejną warstwę po przeschnięciu poprzedniej. Łączne zużycie materiału powinno wynosić 3 kg/m². Zbyt cienkie nałożenie materiału może być przyczyną nieosiągnięcia właściwych parametrów mechanicznych. Wykonywanie robót w dużej wilgotności powietrza jak i w za niskiej temperaturze może spowodować tzw. wykwity (biało - szary nalot) lub przebarwienia. To samo zjawisko może wystąpić przy opadach deszczu na świeżo wykonaną elewację jak również przy niewystarczającej izolacji pionowej i poziomej lub ich całkowitym braku, nieodpowiednim systemie drenażowym, niesprawnych rynnach dachowych i odpływach wokół budynku. W przypadku zawilgoconych murów, gdzie parowanie wody przebiega najintensywniej mogą wykrystalizować się sole

INSTRUKCJA STOSOWANIA

TYNK MINERALNY EXTRA

MODYFIKOWANE SUCHE MIESZANKI TYNKÓW MINERALNYCH

zawarte w ścianie i osadzać na zewnętrznej warstwie tynku w postaci wykwitów solnych (można je usunąć szczotką).

Po nałożeniu należy zdjąć pomosty robocze, rusztowania aby podczas deszczu uniemożliwić wypłukanie składników poprzez odbijanie się kropel wody od pomostu.

UWAGA!

- Zastosowanie gruntu innego producenta może być przyczyną wad, które nie są podstawą do reklamacji.
- Ściany nakropione kolorowym TYNKIEM MINERALNYM EXTRA narażone na wilgoć, zacieki lub częste zacinasanie deszczu mogą ulec odbarwieniu i nie podlegają reklamacji. Ściany te powinny być odpowiednio zabezpieczone.
- Naniesiony tynk należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem oraz silnym namoczeniem w fazie wiązania.
- Do gotowego wyrobu nie wolno dokładać żadnych innych składników, gdyż firma nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wady powstałe z tego powodu.

**ZA KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ
PRODUCENTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI WYKONAWCA!!!**

Warunki przechowywania i transportu

TYNK MINERALNY EXTRA należy przechowywać w suchych pomieszczeniach w szczelnie zamkniętych workach (najlepiej na paletach) chronić przed wilgocią.

Wyrób pakowany jest w worki foliowe po 30 kg.

Wydajność

Wydajność 3 kg/m²

Środki ostrożności

S2 - chronić przed dziećmi,

S22 - nie wdychać pyłu,

S25 - unikać zanieczyszczenia oczu,

S36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy,

S46 - w razie poknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Dopuszczalny okres magazynowania

3 miesiące od daty produkcji w odpowiednich warunkach.

**Wyrób zgodny z PN – EN 998-1; 2012 "Wymagania dotyczące zapraw do murów.
Część 1 Zaprawy tynkarskie"**

PRODUCENT

PPH – HANSEL, 43-417 Kaczyce, ul. Marii Konopnickiej 20
tel./fax 32 469 38 18, tel. kom. 501 128 3981